



## **STAINLESS STEEL 316 LVM**

### Principales caractéristiques

Regarded as 'Medical Grade' stainless steel vacuum melted to achieve the extremely high levels of purity and 'cleanliness' required for surgical implants

Good mechanical properties and corrosion resistance

Better pitting and crevice corrosion resistance than 302 & 304 stainless

#### **IMPORTANT**

Nous effectuerons la fabrication conformément à vos exigences en matière de propriétés mécaniques

## **Principaux avantages** pour vous, notre client



De 0,025 à 21 mm (.001po à .827po)



Commandes de 3 m à 3 t (10 pieds to 6000 lbs)



dans les 3 semaines



Fils conformes à vos exigences



Expédition en urgence (E.M.S.) disponible



Assistance technique

®Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals.

### STAINLESS STEEL 316 LVM Disponible en:-

- Fils ronds
- Barres ou fils coupés
- Fils plats
- Fils profilés
- Câbles métalliques/Torons

### **Conditionnement**

- Couronnes
- **Bobines**
- Barres ou fils coupés



# **STAINLESS STEEL 316 LVM**



Composition chimique			Spécifications	Caractéristiques Principales	Principales applications
Élément	Min %	Max %	ASTM F138	Considéré comme un acier inoxydable de «	Implants médicaux
С	-	0.03	BS 7252 Pt1 COMPOSITION D	qualité médicale », le 316 est fondu sous vide pour obtenir les niveaux de pureté et de «	Pièces usinées
Si	-	1.00	ISO 5832 - 1	propreté » extrêmement élevés requis pour les implants chirurgicaux.	
Mn	-	2.00	Descriptif		
Р	-	0.025	W.Nr. 1.4441	Bonnes propriétés mécaniques et résistance à la corrosion	
S	-	0.010	UNS S31673 AWS 163	Meilleure résistance à la corrosion par piqûres	
N	-	0.10	AWS 105	et caverneuse que les aciers inoxydables 302 et 304	
Cr	17.00	19.00		Ct 304	
Мо	2.25	3.50			
Ni	13.00	15.00			
Cu	-	0.50			
Fe	Fe BAL				

Densité	8.0 g/cm <sup>3</sup>	0.289 lb/in <sup>3</sup>	
Point de fusion	1500 ℃	2730 °F	
Coefficient d'Expansion	16.5 μm/m °C (20 – 100 °C)	9.2 x 10 <sup>-6</sup> in/in °F (70 – 212 °F)	
Module de Cisaillement	70.3 kN/mm²	10196 ksi	
Module d'élasticité	187.5 kN/mm²	27195 ksi	

Traitement thermique des pièces finies							
Condition fournie par Alloy	Type	Température		Durás (Hr)	Refroidissement		
Wire	Туре	°C	°F	Durée (Hr)	Retroidissement		
Recuit ou état ressort	Recuit de détente	250	480	1	Air		

Propriétés						
÷	Résistance à la traction	on (env.)	Température de fonctionnement (env.)			
État	N/mm²	ksi	°C	°F		
Recuit	600 – 800	87 – 116	-200 to +300	-330 to +570		
État ressort	1300 – 2200	189 – 319	-200 to +300	-330 to +570		

Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.