



INCOLOY® 800

Key Features

Résistance à la rupture par fluage supérieure à celle de l'Incoloy 800 en raison d'un contrôle serré de C, Al, Ti

Excellente résistance à l'oxydation et à la carburation à haute température

Résistance à la corrosion dans de nombreux milieux aqueux

IMPORTANT

Nous effectuerons la fabrication conformément à vos exigences en matière de propriétés mécaniques

Principaux avantages pour vous, notre client



De 0,025 à 21 mm (.001po à .827po)



Commandes de 3 m à 3 t (10 pieds to 6000 lbs)



dans les 3 semaines



Fils conformes à vos exigences



Expédition en urgence (E.M.S.) disponible



Assistance technique

®Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals.

INCOLOY® 800 Disponible en:-

- Fils ronds
- Barres ou fils coupés
- Fils plats
- Fils profilés
- Câbles métalliques/Torons

Conditionnement

- Couronnes
- **Bobines**
- Barres ou fils coupés



INCOLOY® 800



Compos	ition chi	nique	Spécifications	Caractéristiques Principales	Principales applications
Élément	Min %	Max %	BS 3075 NA15	Résistant à la corrosion à température	Conduites de process
Ni	30.00	35.00	BS 3076 NA15	ambiante Durcissable par précipitation Applications statiques à haute température**	Échangeurs thermiques Matériel de carburation Gainage d'éléments chauffants
Со	-	2.00	Descriptif		
Cu	-	0.75	W.Nr. 1.4876		
Cr	19.00	23.00	UNS N08800		
AI	0.15	0.60	AWS 020		
С	-	0.10			
Si	-	1.00			
Mn	-	1.50			
Ti	0.15	0.60			
Fe	В	AL			
S	-	0.015			

Densité	7.94 g/cm ³	0.287 lb/in ³	
Point de fusion	1385 ℃ 2525 °F		
Coefficient d'Expansion	14.4 μm/m °C (20 – 100 °C)	7.9 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)	
Module de Cisaillement	78.9 kN/mm²	11444 ksi	
Module d'élasticité	196.5 kN/mm²	28500 ksi	

Traitement thermique des pièces finies					
Condition formula now Allow Wive	Туре	Température		Dunás (Un)	Defucidissement
Condition fournie par Alloy Wire		°C	°F	Durée (Hr)	Refroidissement
Recuit ou état ressort	Recuit de détente	450 – 470	840 – 880	0.5 - 1	Air

Propriétés					
F4_4	Résistance à la traction (env.)			Température de fonctionnement (env.)	
État	N/mm²	ksi	°C	°F	
Recuit	600 – 800	87 – 116	-200 to +815	-330 to +1500	
État ressort	800 – 1100	116 – 159	-200 to +815	-330 to +1500	

Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.

^{*}Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals

^{**}Application statique = Figé/Fixe/Immobile/Rigide